



## SPECYFIKACJA – FOLIA STRETCH MASZYNOWA POWER

Lp.	Cecha	Jednostka	Wartość dopuszczalna	
1	Rozciągliwość	%	<b>150-200</b>	
2	Grubość	µm	23±1	
3	Napężenie przy zerwaniu	Kierunek podłużny (maszynowy)	MPa	47,2±5%
		Kierunek poprzeczny	MPa	21,8±5%
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu	Kierunek podłużny (maszynowy)	%	475±45
		Kierunek poprzeczny	%	754
5	Opór przedarcia	Kierunek podłużny (maszynowy)	N	3,1±10%
		Kierunek poprzeczny	N	5,3±10%
6	Napężenie graniczne przy 10% wydłużeniu	Kierunek podłużny (maszynowy)	MPa	80,1±1,1
		Kierunek poprzeczny	MPa	77,3±1,4
7	Rozciągliwość przy drugim płynięciu	Kierunek podłużny (maszynowy)	MPa	11,3±0,1
8	Przyczepność folii	-	próba dodatnia	